

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

DIOTROL LONG LIFE WINDOWS (LW)

Použití: okna, dveře, zahradní nábytek, vrata, zábradlí

(dokončování vnějších ploch; podkladová dřevina SM, BO, DB)

1. Příprava podkladu

- z povrchu musí být důkladně odstraněna kůra a lýko
- aplikuje se na hoblované nebo broušené povrchy
- broušený povrch podkladu je vždy lepší z hlediska větší nasákavosti do dřeva, k broušení doporučujeme použít brusný papír o zrnitosti P100 (NE jemnější)

2. Aplikace Diotrol přírodní olejové transparentní impregnace (DI-natur, DIL-natur na DB)

- 1x nános 70-80 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- impregnace musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit film
- schnutí 24 hodin

3. Aplikace Diotrol LW olejové lazury v požadovaném odstínu (LW-xxxx)

- 1x nános 60-70 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- LW olejová lazura částečně penetruje do podkladu a částečně vytváří na povrchu velice tenký mikrofilm oleje (nejedná se však o klasický nátěrový film, který vytvářejí vodou ředitelné lazury)
- schnutí 24 hodin
- následně velmi lehký ruční mezibrus houbičkou P120

4. Aplikace Diotrol LW olejové lazury v požadovaném odstínu (LW-xxxx)

- 1x nános 60-70 g/m² natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- LW olejová lazura částečně penetruje do podkladu a částečně vytváří na povrchu velice tenký mikrofilm oleje (nejedná se však o klasický nátěrový film, který vytvářejí vodou ředitelné lazury)
- schnutí 24 hodin

POZOR:

Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.

Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.