



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiori, 34
40061 MINERBIO (BO)

YO-20M838

Vodou ředitelný vícevrstvý lak na dřevěné podlahy

Hlavní vlastnosti:

<ul style="list-style-type: none"> Vynikající odolnost Nežloutnoucí 	<ul style="list-style-type: none"> Výborný rozliv Atest na protiskluz pro bytové a veřejné prostory
---	---

Varianty:

YO-20M838	Lesk 20				
-----------	---------	--	--	--	--

Doporučené použití:	• Parkety	• Schody	• Namáhané plochy nábytku
Aplikační metody:	Váleček nebo štětec		
Míchání:	Může být použit jako jednosložkový nebo dvousložkový s 10% YC-M403 (nebo YC M400, YC M402). Při použití válečku může být ředěn 10% vody. Je vhodné přidat 5% AY-M450 pokud je lak používán v teplém prostředí (léto).		

Chemicko-fyzikální vlastnosti (23°C)

Obsah sušiny (%)	32 ± 1
Hustota (g/ml)	1,030 ± 0,030
Viskozita DIN 4 (sek.)	20 ± 3
Viskozita Brookfield (mPas)	-
pH	7,0 – 8,0
VOC (kg/kg)	0,097
TOC (kg/kg)	0,056

Aplikační vlastnosti

Vertikální aplikace (mokrý film µm)	-
Doporučený počet nánosů	Max 3
Doporučený nános (g/m ²)	min: 60 max: 100
Interval mezi nánosy	2 hodiny
Spotřeba (m ² /litr)	10-18

Aplikace

Zasýchání při 20°C a 45-65%: 80 g/m²	
Proti prachu	60 minut
Manipulace	90 minut
Přelakování	4 hod
Vstoupit na povrch lze po	24 hodin
Brusný	16 hodin

Nucené zasýchání: 100 g/m²	
Flash Off	
Laminární proudění	
Ochlazení	
Stohování	

Příprava substrátu: Plochu velmi dobře očistěte od všech zbytků olejů, vosků a pryskyřic. Zaplňte všechny trhliny a spoje plničem YL-M574, který musí být smíchan s dřevním prachem. Povrch bruste P150. Používejte VŘ mořidla.

Aplikační instrukce:

Natírání štětcem: První nános laku doporučujeme naředit 5% vody. V létě je vhodné nahradit vodu (částečně nebo úplně) AY-M450 - pro snadnější aplikaci a rozliv. Počkejte minimálně čtyři hodiny, poté povrch přebruste P220-240 a aplikujte druhý a třetí nános laku. Broušení mezi druhým a třetím nánosem laku není nezbytné, pokud interval mezi těmito nánosy není delší jak 4 hodiny. Poslední nános doporučujeme vždy aplikovat s 10 %tvrdidla YC M403 z důvodu vyšší odolnosti. Použití základu YL-M574 jako první vrstvy snižuje rozpouštění pryskyřic a olejů obsažených v některých dřevěch (iroko, merbau).
Nános válečkem: postupujte podle návodu výše vyjma ředění pomocí AY M450

Poznámka: Životnost směsi je 4 hodiny. Odolnost laku klesá, pokud je použit jako jednosložkový.

Další informace týkající se používání vodouředitelných výrobků najdete v našem katalogu výrobků.

Další informace

- Před použitím velmi dobře promíchat.
- Pokud je výrobek správně skladován při teplotách mezi 5 až 35 °C jeho skladovatelnost je 12 měsíců.
- Aplikační teplota výrobku, substrátu, aplikačního zařízení a pracovního prostředí by nikdy neměla klesnout pod 15°C. Pokud už výrobek aplikujete za nižších teplot, tak se sníží chemické a mechanické vlastnosti dokončené povrchové úpravy oproti standardní odolnostem, které byste dosáhli za běžných aplikačních podmínek.
- Tekuté zbytky (znečištěná voda ze stříkacích kabin a z mytí aplikačních zařízení, použitá nátěrová hmota) musí být zlikvidována v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech. Nikdy nevypouštějte přímo do kanalizace.
- Aplikační zařízení musí být po použití očištěno vodou. Na očištění zaschlých zbytků lakového filmu použijte speciální přípravek **AY---M460**, který nechte působit přes noc. Očištěné části pak opláchněte vodou.

Co dělat pokud chcete.....	Přidat	% použití	
		%	Gramů na 25 litrů
Zlepšit rozliv	AY-M450	2 - 10	100 - 500
Omezit tvorbu kráterků, rybích oček	AY M457	0,2 - 1	10- 50