



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiori, 34
40061 MINERBIO (BO)

YO-20M839

Jedno nebo dvousložkový vodou ředitelný tixotropní transparentní vrchní lak na podlahy

Hlavní vlastnosti:

<ul style="list-style-type: none"> Vynikající odolnost povrchu Nežloutnoucí Obsahuje PUR pryskyřice 	<ul style="list-style-type: none"> Excelentní rozliv Životnost směsi v případě tužení (+/- 3 hodiny)
--	--

Varianty:

20M839	20 lesk				
---------------	---------	--	--	--	--

Doporučené použití:	• Parkety	• Schody	• Namáhané plochy nábytku
Aplikační metody:	Stříkání		
Míchání:	Jednosložkový: pokud je použit jako 1K, je připraven k použití. Dvousložkový: míchání v poměru 10:1 s YC M403 s použitím míchadla (elektr. vzduch) příp ručně.		

Chemicko-fyzikální vlastnosti (23°C)

Obsah sušiny (%)	32 ± 1
Hustota (g/ml)	1,030 ± 0,030
Viskozita DIN 4 (sek.)	120 ± 5
Viskozita Brookfield (mPas)	-
pH	7 - 8
VOC (kg/kg)	0,081
TOC (kg/kg)	0,048

Aplikační vlastnosti

Vertikální aplikace (mokrý film µm)	100
Doporučený počet nánosů	1-2
Doporučený nános (g/m ²)	min: 60 max: 100
Interval mezi nánosy	2 hodiny
Spotřeba (m ² /litr)	10-18

Aplikace

Zasýchání při 20°C a 45-65%: 80 g/m ²	
Proti prachu	60 minut
Manipulace	90 minut
Přelakování	4 hod
Vstoupit na povrch lze po	24 hodin
Broušení	16 hodin

Nucené zasýchání: 80 g/m ²		
	Teplota	Čas
Flash Off	30 °C	10 minut
Laminární proudění	45 °C	45 minut
Ochlazení	20°C	5 minut
Stohování	Ihned po vyjmutí z tunelu	

Příprava substrátu: Dokončovanou plochu velmi dobře očistěte a obracejte P120-150.

Aplikační instrukce: Tvrdidlo YC-M403 v množství 10 % přidejte za stálého míchání.

V případě více nánosů aplikujte v prvním nánosu menší množství (cca 80 g/m²). V létě za teplého počasí doporučujeme ředit malým množstvím přísady AYM448 nebo vody pro snadnější aplikaci a rozliv.

Provedte mezibrus P 280-320 a aplikujte druhý nános. Pokud aplikujete třetí nános, lze jej provádět po 1–2 hodinách bez mezibrusu do živého (druhý nános je nutno brousit pokud je pauza mezi nánosy delší než 3 hodiny).

Tužidlo: Po smíchání s tvrdidlem může být YO-20M839 použit max 3 hodiny (poté použijte nový produkt). Pokud je tento lak použit jako jednosložkový, doporučuje se použít pouze na méně zatěžované podlahy.

Další informace týkající se používání vodouředitelných výrobků najdete v našem katalogu výrobků.

Další informace

- Před použitím velmi dobře promíchat.
- Pokud je výrobek správně skladován při teplotách mezi 5 až 35°C, jeho skladovatelnost je 12 měsíců.
- Aplikační teplota výrobku, substrátu, aplikačního zařízení a pracovního prostředí by nikdy neměla klesnout pod 15°C. Pokud už výrobek aplikujete za nižších teplot, sníží se chemické a mechanické vlastnosti dokončené povrchové úpravy oproti standardním odolnostem, které byste dosáhli za běžných aplikačních podmínek.
- Tekuté zbytky (znečištěná voda ze stříkacích kabin a z mytí aplikačních zařízení, použitá nátěrová hmota) musí být zlikvidována v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech. Nikdy nevypuštějte přímo do kanalizace.
- Aplikační zařízení musí být po použití očištěno vodou. Na očištění zaschlých zbytků lakového filmu použijte speciální přípravek **AY---M460**, který nechte působit přes noc. Očištěné části pak opláchněte vodou.

Co dělat pokud chcete.....	Přidat	% použití	
		%	Gramů na 25 litrů
Zlepšuje rozliv	AY M448	2-10	100-500
Omezuje tvorbu kráterků, rybích oček	AY M457	0,2 - 1	10- 50