



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS---M009/--xxx

Vodouředitelný olej na nábytek a podlahy s obsahem včelího vosku



Hlavní vlastnosti:

<ul style="list-style-type: none"> Velmi dobré odolnosti Směs olejů, PUR pryskyřice a vosku s excelentními vodoodpudivými vlastnostmi Rychleschnoucí a lehce aplikovatelný 	<ul style="list-style-type: none"> Nežloutnoucí, s možností tužení S vysokým obsahem vosku dodávajícím povrchu voskový efekt
---	--

Verze:

YS M009 transparentní, vhodný zároveň na oživení starého povrchu

Doporučené použití:	<ul style="list-style-type: none"> Podlahy Nábytek Oživení povrchu (restaurování)
Aplikační metody:	Válečkem, štětcem, houbičkou, tampónem, stříkáním.
Míchání:	1 komponentní: připraven k použití 2 komponentní: přidejte 5 % tvrdidla YC M403 (nebo YC M402), lze ředit vodou v množství 5 -10 % nebo lze ředit AY M450

Chemicko-fyzikální vlastnosti (23 °C)

Obsah sušiny (%)	25 ± 1
Hustota (g/ml)	1,010 ± 0,030
Viskozita DIN 4 (sek)	16 ± 3
Viskozita Brookfield (mPas)	-
pH	7 - 8
VOC (kg/l)	0,0745
TOC (kg/l)	0,0448

Aplikační vlastnosti

Vertikální aplikace (mokrý film µm)	-
Doporučený počet nánosů	1 - 3
Doporučený nános (g/m ²)	min: 20 max: 80
Interval mezi nánosy	1- 2 hod
Vydatnost (m ² /kg)	12 -24

Aplikace

Zasýchání při 20°C a 45-65%: 80 g/m²			
Proti prachu	30 minut		
Manipulace	60 minut		
Další nános	1 - 4 hod		
Mezibrus	2 - 4 hod		
Pochůzné	24 hod		

Příprava substrátu: Dokončovanou plochu velmi dobře očistěte, podklad přebruste P150-180.V případě aplikace na podlahu tuto důkladně očistěte vysavačem. Po zaschnutí prvního nánosu tento přebruste P 320-400 a aplikujte druhý nános stejného oleje. V případě restaurování původního nátěru doporučujeme starý nátěr přebrousit P400, očistit a aplikovat olej s tvrdidlem.

Aplikační instrukce: nanášejte válečkem, houbou, štětcem nebo stříkáním. Produkt je připraven k použití, v letním období lze ředit pomocí AY M450- zpomalí se schnutí a zlepší rozliv. V případě barevného nátěru lze přidat 1 -5 % TY M003 nebo iron oxidy (EY M470) přímo do transparentní verze YS M009. **Po nánosu první vrstvy povrch nechejte 2 -4 hod schnout, přebruste P240-400, očistěte vysavačem a naneste druhou vrstvu stejného oleje.** Třetí vrstvu lze v případě potřeby aplikovat za 2- 4 hod. Použití tvrdidla redukuje pronikání barevných látek do oleje z podkladu u dřevin bohatých na třísloviny (iroko, merbau, DB), tvrdidlo rovněž zvyšuje estetické vlastnosti, chemické a mechanické odolnosti povrchu. V případě aplikace verze YS M009/T94 je nutno vždy použít tvrdidlo.

Další informace týkající se používání vodouředitelných výrobků najdete v našem katalogu výrobků.

Další informace

- Před použitím velmi dobře promíchat.
- Pokud je výrobek správně skladován při teplotách mezi 5 až 35°C ,jeho skladovatelnost je 18 měsíců.
- Aplikační teplota výrobku, substrátu, aplikačního zařízení a pracovního prostředí by nikdy neměla klesnout pod 15°C. Pokud výrobek aplikujete za nižších teplot, sníží se chemické a mechanické vlastnosti dokončené povrchové úpravy proti standardním odolnostem, které byste dosáhli za běžných aplikačních podmínek.
- Tekuté zbytky (znečištěná voda ze stříkacích kabin a z mytí aplikačních zařízení, použitá nátěrová hmota) musí být zlikvidována v souladu ze zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Nikdy nevy pouštějte přímo do kanalizace.
- Aplikační zařízení musí být po použití očištěno vodou. Na očištění zaschlých zbytků lakového filmu použijte speciální přípravek **AY--M460**, který nechte působit přes noc. Očištěné části pak opláchněte vodou.

Co dělat pokud chcete.....	Přidat	% použití	
		%	gramů na 5 litrů
Zlepšit rozliv	AY---M450	2 - 10	100 - 500
Omezit tvorbu kráterků, rybích oček	AY---M457	0,2 - 1	10 - 50